

# Blancatalc Super

Plnivo pro nátěrové hmoty

## Technický list

### Vlastnosti (specifikace):

SiO <sub>2</sub>	min. 57 %
MgO	min. 30 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max. 0,5 %
CaO	max. 0,7 %
Bělost	min. 98 %
Jemnost (zbytek na síť 325 mesh = 44 µm)	max. 2 %

### Typické vlastnosti

Vlhkost (při balení)	max. 0,5 %
pH	7-8
Hustota [g.cm <sup>-3</sup> ]	2,8
Spotřeba oleje [g/100 g]	34-36

Typické vlastnosti nejsou zaručeny u všech dodávek (nejde o závaznou specifikaci). Případné odchylky od uvedených hodnot nemají takový charakter, aby ovlivnily funkčnost produktu.

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

---

### Dováží:

C.H. Erbslöh, Düsseldorfer Straße 103, 47809 Krefeld, Německo; tel. +49 2151 525-00 fax: +49 2151 525-106 mail: [info@che-kg.de](mailto:info@che-kg.de)

### Distribuce v České republice a na Slovensku:

ECT s.r.o., JUNGMANNOVA OFFICE HOUSE, Jungmannova 1103, 506 01 Jičín; tel.: 00420 493 531 261;  
E-mail: <mailto:info@ectjicin.com> ; <http://www.ectjicin.com>